



FB 300

Затирка цветная «Фугенбунт».

Цветной раствор-шлам для затирки швов керамической плитки и мозаики. Для швов шириной от 2 до 5 мм. Класс CG 2 WA согласно нормам EN 13888.

Характеристики

- высокая цветостойкость
- уменьшает загрязнение швов благодаря эффекту водоотталкивания
- для сырых и влажных помещений
- водоотталкивающая
- твердеет без образования трещин
- затирка для зашламовывания
- морозостойкая
- минеральный состав

Применение

- для наружных и внутренних работ
- для затирки швов между настенными и напольными керамическими плитками (фаянс, гончарное изделие), мозаики, бетонными плитами, а также плитками из природного камня с закрытыми порами
- для затирки швов особенно в жилых помещениях, а также в сырых и влажных помещениях (ванная комната, душ, кухня и т.д.)
- для применения при нормальных температурных условиях
- для швов шириной от 2 до 5 мм

Свойства

- затирка гидравлического твердения на цементном вяжущем
- цемент согласно нормам DIN EN 197
- низкое содержание хроматов согласно TRGS 613
- класс CG 2 WA согласно нормам DIN EN 13888

Подготовка основания

После укладки покрытия необходимо равномерно выскести и очистить швы. При этом обеспечить их одинаковую глубину на всю толщину плитки. Заполняемые швы должны быть очищенным от остатков раствора или клея. Чтобы избежать цветовых изменений, основание перед заполнением швов должно хорошо просохнуть. Различная глубина швов может привести к неравномерному высыханию

Технические данные (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%)

Температура применения	от +5°C до +30°C
Время замешивания раствора	~ 2 - 3 мин.
Расход воды	~ 1,2 - 1,4 л / 5 кг ~ 6 - 7 л / 25 кг
Время выдержки после приготовления	2 - 3 мин.
Время использования	~ 1 час
Ширина швов	2 - 5 мм
Расход	в зависимости от формата плитки
Пригодность для хождения	через ~ 12 часов
Пригодность для нагрузки	через ~ 48 часов
Пригодность для отапливаемых полов	да
Хранение	в сухом месте надлежащим образом
Форма поставки	мешки по 5 кг и 25 кг
Цвета	серый, белый, пергамон, жасмин, бежевый, серебристо-серый, манхэттен, карамельный, темно-серый, антрацит

раствора и образованию пятен.

Цветную затирку FB 300 разрешается использовать для заполнения швов только на плитках с закрытыми порами. Заполнение швов следует начинать только после полного затвердевания и высыхания клея (следует учитывать техническую информацию плиточного клея).

Выполнение работ

Смешать содержимое мешка с водой (5 кг: ~ 1,2 - 1,4 л воды; 25 кг: ~ 6 - 7 л) и с помощью подходящего смесителя / электродрели с мешалкой довести до шламообразной / вязкой консистенции без комков. После выдержки в течение 3-5 минут еще раз

перемешать и использовать в течение 1 часа. Раствор необходимо всегда смешивать с одинаковым количеством воды, т.к. различное содержание воды может стать причиной цветовых различий или образования пятен. Уже схватившийся раствор нельзя разбавлять водой или смешивать с сухой смесью.

Нанести приготовленный раствор диагонально к швам с помощью резинового скребка, твердой резиновой доски или лопаточки. При необходимости повторно нанести. После схватывания раствора (тест пальцем) следует диагонально к сечению швов удалить избыточный раствор влажной губкой, не вымывая при этом поверхность швов.

Различная глубина швов и различное содержание воды могут привести к неравномерному высыханию раствора и образованию пятен. Рекомендуется сделать пробный образец.

Рекомендации

- не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основания ниже +5°C и выше +30°C
- время жизни раствора может изменяться в зависимости от температуры воды, температуры сухой смеси и температуры окружающего воздуха
- следует учитывать замедление нарастания прочности раствора при температуре твердения ниже +15°C
- свежий раствор следует предохранять от слишком быстрого высыхания и беречь от воздействия неблагоприятных погодных условий (палящее солнце, дождь, сильный ветер, мороз и т.д.) При необходимости - закрыть полиэтиленовой пленкой.
- не добавлять в раствор цемент, известь, гипс, пигменты и т.п.
- не разбавлять схватившийся раствор водой

Расход

(при ширине швов 3 мм и глубине швов 5 мм)

Размер плитки	Расход
5 x 5 см	~ 1,2 кг/м ²
10 x 10 см	~ 0,6 кг/м ²
15 x 15 см	~ 0,4 кг/м ²
30 x 30 см	~ 0,25 кг/м ²

ЗАО "Квик-микс"
 127220, г. Москва
 Башиловская улица, д. 12
 Тел.: +7 (499) 42-908-42 (многоканальный)
 Факс: +7 (499) 42-908-41
 E-Mail: moscow@quick-mix.com

Срок хранения

Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки

Мешки по 5 кг и 25 кг.

Примечание

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу.